U GROUP SRL
Via Borgomanero n° 1
28040 Paruzzaro (NO)

DATI LEGALI:
C.F e Reg.Imp.Novara: 02041920030
CCIAA Novara REA: 211799
P.IVA: IT02041920030
Codice Export: No015724
Cap.Soc.: 119.000 Iv

CONTATTI:
WEBSITE: www.u-power.it/it
EMAIL: info@u-power.it
TEL: +39 0322 53 94 01
FAX: +39 0322 23 00 01

REV. 11/11/2024

SCHEDA TECNICA

RK20316 IDOL ESD S1PS FO SR
ESD
Natural Confort 11 Mondopoint
Compotoe
CALZATURA TIPO "A"
TAGLIE 35-48
RDP su TG 42 - PESO Kg 1,041

FOTO PRODOTTO

LINEE

TECNOLOGIE

ESD
Save & Flex plus
wingtex
METAL FREE 100%
Natural CONFORT 11
Fibertoe

DESCRIZIONE

Scarpe antinfortunistiche traspiranti con tomaia in morbida pelle scamosciata forata e **puntalino di rinforzo** in poliuretano.

Calzature di sicurezza totalmente "**Metal Free**" con sistema anti-perforazione Save & Flex Plus che assicura il **100% di protezione** alla pianta del piede e **puntale in composito** che garantisce tutta la sicurezza necessaria sul lavoro in soli 50 gr. circa di peso.

Scarpe antiscivolo per il lavoro con battistrada in PU compatto **anti-abrasione**, **antiolio** e **antistatico**.

Scarpe da lavoro basse e comode con sottopiede anatomico ad alta traspirabilità, lavabile e con **proprietà antibatteriche** e **antistatiche**. Fodera a tunnel d'aria WingTex per un benessere prolungato.

Scarpe antinfortunistiche ideali per: **artigiani**, **elettricisti**, **falegnami**, **magazzinieri**, settore **logistica** e **trasporti**, **industria meccanica**, **automotive**, **cartiere**.

Calzature da lavoro uomo e donna.

SPECIFICHE TECNICHE	NORMA EN ISO	VALORE
PUNTALE "Compotoe"	**20345:2022**	**OTTENUTO**
Resistenza all'urto. Altezze Libere dopo l'urto mm	≥ 14	19,0
Resistenza alla compressione. Altezze Libere dopo la compr. mm	≥ 14	21,5
SOLETTA "Save & Flex Plus"		
Resistenza alla perforazione N	≥ 1100	Conforme
CATEGORIA DI RESISTENZA ELETTRICA DELLA CALZATURA	< 10^9 Ω	Conforme
IMPERMEABILITÀ DINAMICA DEL TOMAIO DOPO 60'		
Assorbimento acqua dopo 60'	≤ 30%	N.A.
Acqua trasmessa dopo 60'	≤ 0,2 gr	N.A.
Permeabilità al vapore acqueo mg/(cm^2 h)	≥ 0,8	8,8
Coefficiente di permeabilità mg/cm^2	≥ 15	76,8
FODERA DELLA MASCHERINA		
Permeabilità al vapore d'acqua mg/(cm^2 h)	≥ 2	23,7
Coefficiente di permeabilità mg/cm^2	≥ 20	189,7
Resistenza all'abrasione cicli SECCO	25.600 cicli	Conforme
Resistenza all'abrasione cicli UMIDO	12.800 cicli	Conforme
SOTTOPIEDE		
Resistenza all'abrasione	≥ 400 cicli	Nessun danneggiamento
SUOLA USURA		
Resistenza all'abrasione (perdita di volume) mm^3	≤ 150	114
Resistenza alle flessioni mm	≤ 4	0,6
Resistenza al distacco suola /intersuola N/mm	≥ 3	3,6
Resistenza agli idrocarburi (variaz.% Volume)	≤ 12	0,9
Assorbimento di energia del tacco J	≥ 20	29
RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO		
Resistenza alla scivolamento su ceramica con NaLS (tacco avanti 7°)	≥ 0,31	0,49
Resistenza alla scivolamento su ceramica con NaLS (punta indietro 7°)	≥ 0,36	0,47
SR-Resistenza allo scivolamento su ceramica con glicerina (tacco avanti 7°)	≥ 0,19	0,45
SR-Resistenza allo scivolamento su ceramica con glicerina (punta indietro 7°)	≥ 0,22	0,43